



فحم نباتي للشواء

قوالب فحم سداسية للشواء

قوالب فحم جوز الهند سداسية للشواء بحجم 60 mm، بسماكة 10 mm أو 15 mm، 80% كربون ثابت ومدة احتراق 2.5 إلى 3.5 h لكل تحميل.

فحم نباتي سداسي الشكل

فحم نباتي من قشرة جوز الهند

- قطع سداسية 60 mm تشكل سريراً خالياً من الفجوات
- تخصيص العلامة التجارية على أكياس التجزئة

- حتى 3.5 h لكل سرير احتراق، توزيع حرارة متساوٍ
- B15 (3.5 h) و B10 (2.5 h)

المواصفات

الكربون الثابت	كحد أدنى 80%	زمن الاشتعال	دقائق 7
محتوى الرماد	كحد أقصى، أبيض اللون 1.9%	درجة حرارة الاحتراق	650°C
الرطوبة	كحد أقصى 5%	مدة الاحتراق	إلى 3.5 ساعات 2.5
المواد الطيارة	كحد أقصى 14%	الحجم	mm 10 أو 15 mm سداسي 60
القيمة الحرارية	كحد أدنى 7,500 kcal/kg	التعبئة والتغليف	kg إلى 20 kg أكياس من 5

الأحجام ورموز المنتج

الرمز	الحجم	مدة الاحتراق	التعبئة والتغليف
B10 60 mm x 10 mm سداسي	60 mm (D) x 10 mm (L)	2.5 hours	5 kg, 10 kg, 20 kg bag
B15 60 mm x 15 mm سداسي	60 mm (D) x 15 mm (L)	3.5 hours	5 kg, 10 kg, 20 kg bag

شروط التجارة

رمز HS	شروط الإنكوترمز	الشهادات
4402.90.10	FOB · CIF · EXW	صحيحة بيانات سلامة المواد (MSDS)
		نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015
		اختبار الاشتعال الذاتي (IMO)
		تدقيق المصنع عند الطلب

نظرة عامة

قوالب فحم سداسية واسعة للشواء مضغوطة من قشرة جوز الهند للمطاعم، وشوايات ياكينيكو والشاورما، وللسوق المميز. القطع السداسية بحجم 60 mm تُكوّن سريراً مستوياً خالياً من الفجوات، لذا تكون الحرارة عبر الشبك متساوية ويكفي كل سرير خدمة كاملة: 2.5 h لنسخة B10 10 mm و 3.5 h لنسخة 15 B15 mm. المواصفة نفسها: 80% كربون ثابت و 1.9% رماد أبيض كما في بقية المجموعة، بدون غبار فحم أو البوراكس أو مواد مسرّعة للاحتراق.

القيم المعروضة هي مواصفات العقد. تُؤكّد الأرقام الخاصة بكل دفعة على شهادة تحليل الدفعة (CoA) عند تحميل الحاوية.

امسح للاطلاع على صفحة
المنتج المباشرة



sales@indonesiacharcoal.com

6289675583985+
indonesiacharcoal.com

PT FoodHub Collective Indonesia

Jl. Tb Simatupang Kav. 1, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12560, Indonesia